

# P120

ENDUÍDO  
PLÁSTICO



COMPLEMENTOS

**USOS** Para ser aplicado en interiores, especialmente pensado para aquellas superficies que requieran un perfecto alisado, reparar pequeñas fisuras y daños para luego ser pintadas. Puede utilizarse en superficies como yeso, concreto, hormigón, revoque, bloque de cemento, etc., nuevas o pintadas.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** La superficie a enduir debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).

**Superficies nuevas:** Dejar transcurrir 3 meses para garantizar su correcto curado antes de ser enduidas o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Luego lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo e imprimar con P110 Fijador Sellador.

**Superficies pintadas previamente:** Eliminar las partes flojas o descascaradas con cepillo de cerdas duras, estopa o lijar, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar. Las zonas que sean reparadas con **P120 Enduido Plástico** deben imprimarse previamente con **P110 Fijador Sellador**, luego de la aplicación lijar para emparejar, eliminar el polvillo y trascurrido como mínimo 8 horas, repetir la aplicación de **P110 Fijador Sellador** para uniformar la absorción. Finalizar el trabajo aplicando la pintura de terminación.

**ACABADO** Mate

**APLICACIÓN** Se aplica con espátula, goma de masilla o llana metálica en su consistencia original. La aplicación debe hacerse en capas delgadas, dejando secar el producto entre las sucesivas capas.

**DESCRIPCIÓN** Producto fabricado con materias primas de excelente calidad permitiendo su fácil aplicación, rápido secado y excelente lijabilidad. No permite el establecimiento de colonias de hongos gracias a su alto contenido de fungicidas.

**COMPOSICIÓN** Resina acrílica con fungicidas, algicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensioactivos etoxilados, carboxilados.

## RECOMENDACIONES

- Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



**No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.**



**Rendimiento:** Rinde aproximadamente 1.500gr. por m2 aplicando una capa de 1mm de espesor.



**Secado:** Dejar secar entre mano y mano de 3 a 4 horas, apto para lijar luego de las 8 horas de su aplicación, en condiciones normales de temperatura y humedad. En caso de utilizar un esmalte sintético como aplicación, dejar secar el enduido 24 horas como mínimo.



**Asistencia Técnica:** (0221) 478-1413

0810 666 5312  
www.painttec.com.ar

Painttec®

